



כוחלה אקרילית 302

למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ בחיפוי קירות לשימוש פנים וחץ

מיועד

למילוי מישקים רחבים (פוגות) 10-25 מ"מ באבן נסורה ובריקים בקירות פנים וחץ.

שימושים

- מיועדת למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ
- מתאימה ליישום באבן נסורה, שיש טבעי, בריקים אבן ועוד
- מתאימה ליישום בקירות בלבד לשימוש פנים וחץ

תכונות ויתרונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- עמידה בפני מים, אינה שוקעת ואינה מתכווצת
- עמידה בפני קרינת שמש וקרני UV ושומרת על גוון אחיד
- **גוון:** ע"פ קטלוג - 9 גוונים שונים

100 אפרפר	107 אפור בהיר	204 חלבה
102 פנינה	108 אפור כהה	232 לבן
106 קרם	200 שנהב	308 שחור

- **זמן פתוח (תשתית):** כ 30-45 דקות
- **זמן עבדות (סיר):** כ-2 שעות
- **זמן ייבוש סופי:** 7 ימים
- **טמפרטורת יישום:** 50°C-35°C

צריכה אופינית

- הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה
- אריחים קטנים - (10*10, 15*15 ס"מ) = 5 ק"ג למ"ר
- אריחים בינוניים - (20*20, 30*30 ס"מ) = 4 ק"ג למ"ר
- אריחים גדולים - (20*50 ס"מ ומעלה) = 3 ק"ג למ"ר

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט, חולות, מלאנים, פולימרים, מוספים ואוקסידים מובחרים
- **משקל מרחבי אנקה:** 1.4 ק"ג / לליטר
- **משקל מרחבי רטוב:** 1.8 ק"ג / לליטר
- **אריזה:** שקי ניר במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

הוראות שימוש

1. יש לחרוץ את הפיגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פיגה מלאה וצדדי אריח נקיים במלואם וחלקים.
2. יש לנקות היטב את הפיגות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח.
3. להימנע מהשארית דבק או טיט, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים בפיגה לפני יישום הנוחלה.
4. יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי נקי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק 25 ק"ג ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
5. יחס בין מים לחומר: 1:4 (נחלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-6.25 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
6. להמתין כ-3 דקות, על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד, לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
7. יש למלא את הפיגות היטב, ע"י מאלג' גומי או בהזרקה.
8. יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.
9. להמתין כ-45 דקות לייבוש הראשוני ולנקות בניקוי יבש היטב את שאריות הנוחלה מהאריחים, הניקוי ייעשה ע"י סקוטש ברייט או ע"י מברשת פלדה. אין לנקות ע"י שטיפה במים.
10. בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני האריחים ואין לפגוע בכוחלה הנמצאת בפיגות עצמן.
11. יש להמתין כשעתיים לייבוש הסופי ונלקות את שאריות הנוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח/רטוב, הניקוי הרטוב יעשה על גבי האריח ומבלי לפגוע בכוחלה הנמצאת בפיגות עצמן.
12. הנוחלה מכילה צמנט ולכן, לאחר 24 שעות מהיישום חובה לבצע אשפרה (הרטבה במים)

הערות

- עקב ייצור מסדרות שונות, ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא שהגוון אכן מתאים ליישום.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.