



מורבונד 101

תוסף אקרילי נוזלי - לשיפור תערובות צמנטיות

מיועד

לשימוש ולשיפור תערובות טיט לריצוף וטיח.

שימושים

- מיועד לשימוש ולשיפור תערובות צמנטיות מסוגים שונים.
- מתאים לשימוש פנים וחץ.

תכונות ויתרונות

- משפר עמידות, צמיגות ומגדיל את הזמן הפתוח - בעת יישום החומר.
- משפר חוזק הדבקות, עמידות בפני מים ובפני שחיקה - לאחר היישום.
- מונע סדקים והתכווצות בשכבות הטיח - לאחר היישום.
- **גוון:** לבן חלבי
- **צריכה אופיינית:** 20%-30% ממשקל הצמנט בתערובת
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** מים ואמולסיה אקרילית
- **משקל מרחבי אבקה:** 1:1 ק"ג / לליטר
- **חומציות:** PH 7-8
- **אריזה:** גלונים 5 ק"ג, גריקן 18 ק"ג, קוביות 1,000 ק"ג
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית, במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

הכנת התשתית

יש לנקות היטב את משטח העבודה מכלוך אבק וחלקים רופפים ולבצע שטיפה מקדימה בלחץ מים.

יישום החומר:

- **הכנת תערובת טיט לריצוף:**
1 מנת מלט + 4 מנות חול + תוסף אקרילי בריכוז 20% משקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 200 ק"ג חול (13 דליים) + 2 גלוני מורבונד 101.
- **הכנת תערובת טיח הרבצה:**
1 מנת מלט + 3 מנות חול + תוסף 101 בריכוז 30% ממשקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 150 ק"ג חול (10 דליים) + 3 גלוני מורבונד 101.
- **הכנת תערובת טיח יישור:**
1 מנת מלט + 4 מנות חול + תוסף 101 בריכוז 20% ממשקל הצמנט.
= שק מלט 50 ק"ג + 200 ק"ג חול (13 דליים) + 2 גלוני מורבונד 101.

הערות ואזהרות

- אסור לשימוש מתחת ל 5°C.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: במים וסבון.
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.
- לא למאכל!

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il